

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 70904000

ポリッシングペースト 1step ハード

2023年12月改訂 (第2版) の製品電子添文に基づき作成

禁忌・禁止	保管方法及び有効期間等				
本材又は本材に含まれる成分に対し、発疹、皮膚炎、腫脹、かゆみ等の過敏症状の既往歴のある患者には使用しないこと。	1. 貯蔵・保管方法 (1) 高温多湿及び直射日光を避け、室温(1℃～30℃)で保管すること。 (2) 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。 2. 有効期間 外箱に表示 [記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。]				
形状・構造及び原理等	製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等				
<table><tr><th>形 状</th><th>成 分</th></tr><tr><td>淡青色～灰色 ペースト状</td><td>無水ケイ酸、ケイソウ土、フッ化ナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、濃グリセリン、プロピレングリコール、1-メントール、着色料、香料、精製水</td></tr></table> 原理：研磨成分(無水ケイ酸、ケイソウ土)により、歯面を物理的に清掃研磨する。	形 状	成 分	淡青色～灰色 ペースト状	無水ケイ酸、ケイソウ土、フッ化ナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、濃グリセリン、プロピレングリコール、1-メントール、着色料、香料、精製水	製造販売元 株式会社ビーブランド・メディコーデンタル 住所：大阪府大阪市東淀川区西淡路5丁目20番19号 TEL：06-6370-4182 FAX：06-6370-4184 https://bee.co.jp/
形 状	成 分				
淡青色～灰色 ペースト状	無水ケイ酸、ケイソウ土、フッ化ナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、濃グリセリン、プロピレングリコール、1-メントール、着色料、香料、精製水				
使用目的又は効果	GS1 コード (個包装)				
歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる。	 (01)04987463220502				
使用方法等	 参考医院価格 (税別)：1,900 円 / 本 内容量：50g				
使用上の注意					
1. 重要な基本的注意 (1) 本材の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診療を受けさせるなど適切な処置を行うこと。 (2) 本材の使用時は、目の損傷を防ぐために術者及び患者は保護眼鏡等を使用すること。 (3) 本材が眼に入った場合は、すぐに水で十分に洗浄し、眼科医の診療を受けさせるなど適切な処置を行うこと。 (4) 本材は乾燥すると残渣が落ちにくい場合があるので、使用後は速やかに洗浄すること。					

- その他、詳細は製品電子添文をご参照ください。
- 製品電子添文の改訂に十分ご留意ください。

■ お取引材料店名

製造販売元 | 資料請求先

 **(株)ビーブランド・メディコーデンタル**
〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路 5-20-19 TEL.06-6370-4182 FAX.06-6370-4184

問い合わせ先 ☎ 03-3295-6926
土・日・祝日を除く 9:00～12:00
13:00～17:00

弊社ホームページはこちら
 https://bee.co.jp/

1E004A308 改訂年月：2025 年 9 月

PTC&PMTc 用
歯面研磨材

POLISHING PASTE ポリッシングペースト 1STEP HARD 1450ppmF



販売名：ポリッシングペースト 1step ハード

 BEE BRAND
MEDICO DENTAL

ポリッシングペースト 1step タイプ 最大の清掃力

ポリッシングペースト 1step ハード
POLISHING PASTE 1STEP HARD

(※当社比)

* 歯面の状態により、効果が異なる場合があります。各実験の詳細は、弊社ウェブサイト（bee.co.jp）をご参照下さい。

ポリッシングペースト 1step ハードの清掃効果

スライドガラスに付着した油性インクに対する清掃効果

～ 清掃成分が細かく砕けてスリガラス面の汚れを掻き出す ～

清掃前

1分間清掃後

滑沢ガラス面 スリガラス面

滑沢ガラス面 スリガラス面

※ 弊社従来製品
ポリッシングペースト
1step F
ポリッシングペースト
1step ハード

滑沢ガラス面はただちに油性インクが除去された

サハライド液歯科用 38% を固着させた
アパタイトペレットに対する清掃効果

～ 粒子の細かい清掃成分が、固着した着色を除去 ～

清掃前

1分間清掃後


サハライド液歯科用 38% を固着さ
せたアパタイトペレットに対する
清掃効果の動画はこちらから→



ポリッシングペースト 1step ハードの 滑沢化効果


アパタイトペレットを用いたポリッシングペースト 1step ハード による滑沢化効果

～ 清掃成分「ケイソウ土」が清掃時に細かく砕けて、表面を滑らかに ～




ポリッシングペースト 1step ハード
に配合されているケイソウ土

珪藻の化石からなる堆積岩で、その粒子は
丸みを帯びている。



顕微鏡拡大図

清掃によるポリッシングペースト 1step ハード 粒子の経時変化



ステイン除去から仕上げまで 1step !



適量をブラシ、
又はカップ等取る

歯面を清掃

口腔内を洗浄する



フロス・歯間ブラシに
付けても使用できます

さわやかな
シャンペンソーダの香り



施術中に歯面の汚れが
見えやすいペースト

ポリッシングペーストシリーズの使い分け

	1step タイプ		2step タイプ	
	粗研磨～仕上げまで1本で完結		粗研磨用 (Coarse) と仕上げ用 (Fine) の2本を使って仕上げるタイプです	
製品	ポリッシングペースト 1step F	ポリッシングペースト 1step ハード	粗研磨用	仕上げ用
			ポリッシングペースト Coarse	ポリッシングペースト Fine
使い分け	着色の少ない歯面を 1 製品でやさしく 仕上げたいとき	着色の多い歯面を 1 製品でなめらかに 仕上げたいとき	ポリッシングペースト Fine と 組み合わせて歯面の 強い汚れを除去したいとき	ポリッシングペースト Coarse と 組み合わせて歯面を なめらかに仕上げたいとき
清掃成分	ケイソウ土 無水ケイ酸 リン酸三カルシウム	ケイソウ土 無水ケイ酸	ケイソウ土	ケイソウ土
フッ素濃度	1,450ppm	1,450ppm	1,450ppm	1,450ppm
香り	シャンペンソーダ	シャンペンソーダ	フルーツミックスミント	フルーツミックスミント
内容量	80g	50g	35g	35g
医療機器 届出番号	27B2X00325000002	27B2X00325000004	27B2X00325000006	27B2X00325000005